

Old Code	Code	Area	No. of Wires	Diameter		Mass per Unit Length	Rated Strength	DC Resistance
				Wire	Conductor			
		mm ²		mm	mm	kg/km	kN	Ω / km
35/7	35-AL3	34.9	7	2,52	7,56	95,3	10,3	0,942
50/7	49-AL3	49.5	7	3	9	135,1	14,6	0,665
70/19	68-AL3	68.3	19	2,14	10,7	187,6	20,16	0,484
95/19	95-AL3	94.8	19	2,52	12,6	260,2	27,96	0,349
120/19	125-AL3	125.5	19	2,9	14,5	344,5	37,02	0,264
150/37	147-AL3	147.1	37	2,25	15,8	405,3	43,4	0,226
185/37	185-AL3	184.5	37	2,52	17,6	508,4	54,44	0,180
200/37	196-AL3	196.4	37	2,6	18,2	541,2	57,95	0,169
240/37	244-AL3	244.4	37	2,9	20,3	673,3	72,1	0,136

300/61	304-AL3	304.2	61	2,52	22,7	840,8	87,95	0,109
400/61	403-AL3	402.9	61	2,9	26,1	1113,6	118,86	0,083

Note: Direction of lay of external layers is right-hand